

# **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER **PUBLICATION DATE** 

01238020

22-09-89

**APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER** 

18-03-88 63063324

APPLICANT: HITACHI SERVICE ENG CO LTD;

**INVENTOR:** FUKUDA TAKUYA;

INT.CL.

: H01L 21/302 H01L 21/205 H01L 21/31

TITLE

PLASMA PROCESSING DEVICE AND

PROCESSING SYSTEM THEREFOR

ABSTRACT: PURPOSE: To realize a high efficiency, high quality radical processing by enabling a sample surface to be irradiated with a high density radical shielding any ion by disposing a mesh-like grid electrode between a sample and a boundary of produced plasma.

> CONSTITUTION: Microwaves 4 are introduced into a discharge tube 2 equipped with a coil 1 on the outside thereof through a waveguide 3, and a magnetic field from a magnetic field coil 1 and the microwaves 4 are applied to etching gas 5 introduced into the discharge tube 2 to produce plasma by electron cyclotron resonance. An enhancing magnetic field coil 9 is provided outside a sample chamber 8 which includes a sample table 7 for holding a sample 6. The sample chamber 8 is connected with the discharge tube 2. The direction of an enhancing magnetic field is opposite to the direction of the magnetic field generated by the magnetic field coil 1, both forming a cusp magnetic field orientation. Hereby, a boundary 11 of the plasma 12 on the side of the sample chamber 8 is formed. Further, a mesh-like grid electrode 10 having a positive potential is provided between the plasma boundary 11 and the sample table 7 to sharply reduce ions which can reach the sample 6.

**COPYRIGHT: (C) JPO** 

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-238020

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)9月22日

H 01 L 21/302 21/205 21/31 B-8223-5F 7739-5F

C-6824-5F審査請求 未請求 請求項の数 7 (全6頁)

❷発明の名称

ブラズマ処理装置、及びその処理システム

②特 顧 昭63-63324

②出 願 昭63(1988) 3月18日

**個発 明 者 鈴 木 和 夫 茨城県日立市会瀬町2丁目9番1号 日立サービスエンジ** 

ニアリング株式会社内

⑫発 明 者 園 部 正 茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日

立工場内

⑩発 明 者 大上 三千男 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の出 願 人 日立サービスエンジニ 茨城県日立市会瀬町2丁目9番1号

アリング株式会社

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

最終頁に続く

明 超 書

1.発明の名称

プラズマ処理装置、及びその処理システム

- 2. 特許請求の範囲

  - 2. マイクロ波と放電ガスが導入され、放電空間の一部を形成する放電室と、該放電室に磁場を 発生する磁場発生手段と、前記放電室に連結され処理されるべき試料を保持する試料台を有す

る試料室とを備えたプラズマ処理装置において、前記放電室と試料室の中間、又は試料室側に、前記放電室にて生成したプラズマの境界を作る 磁場を発生する補助磁場発生手段を備えている ことを特徴とするプラズマ処理装置。

- 4. マイクロ波と放電ガスが導入され、放電空間 の一部を形成する放電室と、該放電室に磁場を 発生する磁場発生手段と、前記放電室に連結さ

れ処理されるべき試料を保持する試料台を有す る試料室と、前記放電室から前記試料台方向へ 向うイオンエネルギーを制御するグリツド電極 とを備えたプラズマ処理装置において、前記グ リッド電極は、前記放電室にて生成したプラズ マの境界を作る場合には前記試料前面に位置し、 プラズマの境界を作らない場合には前記試料前 面に位置しないように移動可能に設置されてい ることを特徴とするプラズマ処理装置。

- 5. マイクロ波と放電ガスが導入され、放電空間 の一部を形成する放電室と、該放電室に磁場を 発生する磁場発生手段と、前記放電室に連結さ れ処理されるべき試料を保持する試料台を有す る試料室とを備えたプラズマ処理装置において、 3.発明の詳細な説明 前記放電室と試料室の中間、又は試料室側に、 前記試料方向へ向う磁力線を試料前面にて直角 に曲げる手段を備えていることを特徴とするプ ラズマ処理装置。
- 6. マイクロ波と放電ガスが導入され、放電空間 の一部を形成する放電室に磁場を印加してブラ

ズマを生成し、このプラズマが試料室内の試料 に直接照射されて処理される工程と、前記試料 前面に磁場によってプラズマの境界を作り、前 記試料がプラズマにさらされない状態で処理さ れる工程とを組合せたことを特徴とするプラズ マ処理システム。

- 7. 前記処理工程は、前記放電室にプラズマを生 成するために印加される磁場、及び前記試料前 面にプラズマ境界を作るための磁場は、それぞ れ発生する磁場の大きさ、方向、形状を処理時 間内で制御して行なわれることを特徴とする特 許請求の範囲第6項記載のプラズマ処理システ

#### [産業上の利用分野]

本発明はプラズマ処理装置、及びその処理シス テムに係り、特に、マイクロ波放電により生成し たプラズマを利用し、試料表面に薄膜生成、又は エッチング、スパッタリング、プラズマ酸化等を 行うに好適なプラズマ処理装置、及びその処理シ

ステムに関する。

#### 〔従来の技術〕

従来の磁場中のマイクロ波放電によるプラズマ を利用したプラズマ処理装置は、放電空間の一部 である放電室から試料台を備えた試料室方向に減 少する磁場配位となつているため、放電室にて生 成されたプラズマは、磁力線に沿つて試料台の方 向へ動く。一方、試料の種類により、試料を直接 プラズマ(イオン、電子)にさらさず、減ラジカ ル処理を行なう要求より、試料台と放露室の間に メッシュ状のグリッド電極を設け、これに正電位 を加えることにより、プラズマ、特にイオンが試 料台へ突入するのを避けて純ラジカル処理を行な うことが試みられていた(例えば特開昭58-125820号公報参照)。しかし、この方法によると、 イオンによりメツシュ状グリツド電極がスパツタ され、グリツド材料が試料表面に混入するという 問題があつた。

又、他の方法として、放電室と試料室を分け、 細い配質で接続することにより、プラズマ消滅後

のラジカルを用いることが試みられたが(例えば 特開昭58-40833 号公報参照)、ラジカル自体の 寿命が短いため、試料へ到達するラジカル密度が 低下し、処理速度が小さいという問題があつた。

上記従来技術は、プラズマ、特にイオンと電気 的には中性なラジカルとの分離法について配慮さ れておらず、効率的な純ラジカル処理、及び不純 物原子の混入防止を可能とする高品質ラジカル処 理を周時にできないという問題があつた。

本発明の目的は、処理速度を低下させることな く、高品質なラジカル処理を行なうことができる プラズマ処理装置、及びその処理システムを提供 することにある。

#### [課題を解決するための手段]

〔発明が解決しようとする課題〕

上記目的は、放電室内、又は放電室と試料台の 間に、前記放電室にて生成したプラズマの境界を 作り得る磁場配位を有し、かつ、前記プラズマ境 界と前記試料台の間に前記グリッド電極を配置し たプラズマ処理装置、放電室と試料室の中間、又

は默料室側に、前記放電室にて生成したプラズマ の境界を作る磁場を発生する補助磁場発生手段を 備えているプラズマ処理装匠、放電室と試料室の 中間、又は試料室側に、前記放電室にて生成した プラズマの境界を作る磁場を発生する場合には磁 楊発生手段と逆方向の電流が流れ、前記プラズマ の境界を作らない場合には前記磁場発生手段と同 方向の電流が流れる補助磁場発生手段を設けたプ ラズマ処理装置、放電室と試料室の中間、又は試 料室側に、試料方向へ向う磁力線を試料前面にて 直角に曲げる手段を偉えているプラズマ処理装置、 マイクロ波と放電ガスが導入され、放電空間の一 部を形成する放電室に磁場を印加してプラズマを 生成し、このプラズマが試料室内の試料に直接照 射されて処理される工程と、前記試料前面に磁場 によってプラズマの境界を作り、前記試料がプラ ズマにさらされない状態で処理される工程とを組 合せたことを特徴とするプラズマ処理システム、 とすることにより達成される。

〔作用〕

## (実施例)

以下、本発明の実施例を第1回及び第2回により説明する。

\* 第1回は、有磁場マイクロ波放電により試料表 面処理(エツチング)を行うプラズマ処理装置に 本発明を適用した例である。該図に示す如く磁場 コイル1を外側に備えた放電管(室)2に導波管 3を通してマイクロ波4が導入され、前記放電管 2内に導入されたエツチング用ガス5を、前記放 電室磁場コイル1にて発生する磁場と、前記マイ クロ波4による電子サイクロトロン共鳴により励 起、または電離しプラズマ12を生成する。一方、 前記放電管2と連結され試料6を保持する試料台 7を備える試料室8の外側には補助磁場コイル9 があり、このコイルによる磁場の方向は、前記磁 場コイル1による磁場の方向と反対方向とし、カ スプ磁場配位を形成している。これにより、前記 放電管2内に生成されるプラズマ12の試料室8 側の境界11が発生し、プラズマは、試料室8側 へ出てこなくなる。さらに、前記プラズマ境界

一般に、磁場中のプラズマの運動は、電子、及 びイオンが磁力線を中心にサイクロトロン運動を 行なうため、磁力線の方向への拡散に比べ、磁力 線を横ぎる拡散は、数パーセント以下となる。特 に、電子は、その質量が小さいため、磁力線の大 きさと方向にその運動を支配される。その結果、 イオンも、粒子とのクーロンカにより扱動を繰り 返しながら、その大部分が磁力線方向に両極性拡 散を起こし拡散する。本発明は、上記プラズマの 性質を利用し、放電室から試料、及び試料台方向 へ向う磁力線を試料台前面にて直角に曲げること により、放電室から試料台方向へ向うプラズマの 境界を試料台前面につくり、試料へ突入するイオ ン、電子を大幅に低下させるとともに、さらに拡 散してくるイオンに対する電気的障壁として前記 プラズマ境界と試料台の間の空間に、正電位を持 つメツシユ状グリツド電極を設け、プラズマ中で 生成された電気的に中性なラジカルのみ試料へ到 達する様にしたもので、グリツド電極がスパツタ される最は非常に小さくなる。

11を横ぎつて試料室8個へ拡散するイオンを変 蔵するために、前記プラズマ境界11と試料台7の間に、直流電源14により正電位を与えたメツシュ状グリッド電極10が設けられている。これにより、試料6へ到達できるイオンは大幅に低波することができ、前記放電管2内で励起されたラジカルのみが、試料6へ到達し、純ラジカル処理が可能となる。

オンを遮蔽することになる。これにより、試料6 へ到達し得るプラズマ12中の粒子は電気的に中 性な高密度ラジカル又は中性原子、分子のみとな る。また、前記グリッド電極10a,10bは、 プラズマ12中にさらされていないので、スパッ タされることもなく、試料6中への不純物の混入 も防止できる。

以上、本実施例によれば、高密度ラジカルを試料に照射するとともにイオン及び不執物粒子の混入を防止できるため、高速、高品質なラジカル処理 (エツチング) が可能となるという効果がある。

第3回は本発明の他の実施例を示したもので、 前記プラズマ境界を作るために、磁場コイル1 a 。 1 b の 2 個のコイルによる磁場方向を関マイルによる磁場合の有磁場マイクロ 波放電プラズマ処理(エツチング)装置であり、 試料 6 を保持する試料台 7 、 及び正電位を与えた メツシュ状グリッド電極 1 0 は、プラズマ境界 が出する最外層の磁界線 1 5 a よりも外側に被数 個配置されている。これにより、本実例において

プラズマ境界11を生成するとともに、試料6中へのイオンの流入防止を確実にするためにグリッド電極10に電源14につながる電源スイッチ19を閉とすることにより正電位を与える構造としている。又、この時、第4図(a)に対し、グリッド電極10は、外部操作あるいは、補助磁場コイル9の反転と同時に試料6前面に移動するものとしている。

以上、本実施例によれば、試料を試料台から移動させることなしにプラズマ処理からラジカル処理まで自由な組み合せで行うことができ、特に2種以上の異なる材質で構成される試料を処理する場合、時間的にプラズマ処理とラジカル処理を選択した処理が可能になるという効果がある。

#### 〔発明の効果〕

以上説明した本発明によれば、プラズマ境界を 生成し、かつ試料とプラズマ境界の間に、メツシ ユ状グリツド電極を配置することにより、高密度 ラジカルを、イオンを建蔽しながら試料面に照射 することが可能になり、高効率、高品質ラジカル は、前記本発明の実施例の効果の他に、複数個同時処理が可能となる効果がある。

第4図は、本発明の更に他の実施例を示したも ので、前記プラズマ境界を作り、純ラジカル処理 を行う処理工程と、プラズマ境界を作らずにプラ ズマを試料に直接照射しプラズマ処理を行う工程 を組み合わせた処理方法を示す。第4図(a)は、 磁場コイル1と補助磁場コイル9の磁力線15b 方向を同一とした場合であり、放電管2内に生成 されたプラズマ12は、磁力線に沿つて試料電8 に拡散し、試料6に照射され、試料6はプラズマ 12中のイオン、電子を積極的に利用したプラズ マ処理が行なわれる。このとき、グリツド電極 10は、プラズマによるスパツタ等を避けるため にプラズマに接触しない位置へ移動しており、同 時に電源スイツチ19も開としている。第4回 (b)は、前記第4図(a)に引き統きラジカル 処理を行う場合を示したもので、前記第4図(a) の状態に対し、補助磁場コイル9の電流方向を反 転することにより簡単にカスプ磁場配位が得られ、


処理ができるという効果がある。


## 4. 図面の簡単な説明


第1回は本発明のプラズマ処理装置の一実施例を示した有磁場マイクロ波放電プラズマ処理 (エリカチング) 装置の断面図、第2回は第1回における本発明の原理を示すカスプ磁場配位形状と 5 5 6 6 6 6 7 7 9 7 8 4 回(a)は本発明の重要を示すのである。 第4回( a)は本発明のである。


1,1a,1b…磁場コイル、2,2a…放電管 (室)、3…導波管、4…マイクロ波、5…エツ チング用ガス、6…試料、7…試料台、8…試料 室、9…補助磁場コイル、10,10a,10b …メツシコ状グリッド電極、11…プラズマ境界、 12…プラズマ、13…真空排気、14…直流電 源、15,15a,16…磁力線、17a,17b …冷却水、18…放電用配管、19…電源スイツチ。

代理人 弁理士 小川勝男









第1頁の続き

個発明 者 福田 琢 也 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内